

# Makrolon® RW2407

## Typen / Spezialtypen

MVR (300 °C/1.2 kg) 19 cm<sup>3</sup>/10 min; niedrigviskos; leicht entformbar; UV-stabilisiert; variabler Füllstoffgehalt für ein hohes Reflexionsvermögen; Spritzgießen

## ISO Formmassenbezeichnung

| Eigenschaft   | Prüfbedingung  | Einheit                 | Norm                         | typischer Wert |
|---|----------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| <b>Rheologische Eigenschaften</b>                                     |                |                         |                              |                |
| Schmelze-Volumenfließrate (MVR)                                       | 300 °C/ 1,2 kg | cm <sup>3</sup> /10 min | ISO 1133                     | 19             |
| <b>Mechanische Eigenschaften (23 °C/50 % r. F.)</b>                   |                |                         |                              |                |
| C Zug-Modul   | 1 mm/min       | MPa                     | ISO 527-1,-2                 | 2500 - 2700    |
| Streckspannung  | 5 mm/min       | MPa                     | ISO 527-1,-2                 | 60             |
| Streckdehnung   | 5 mm/min       | %                       | ISO 527-1,-2                 | 5.5            |
| Nominelle Bruchdehnung  | 5 mm/min       | %                       | ISO 527-1,-2                 | >50            |
| C Bruchspannung   | 5 mm/min       | MPa                     | ISO 527-1,-2                 | 50 - 60        |
| C Bruchdehnung  | 5 mm/min       | %                       | ISO 527-1,-2                 | 80 - 110       |
| Biege-Modul   | 2 mm/min       | MPa                     | ISO 178                      | 2500 - 2750    |
| Biegefestigkeit   | 2 mm/min       | MPa                     | ISO 178                      | 96             |
| Randfaserdehnung bei Höchstkraft                                      | 2 mm/min       | %                       | ISO 178                      | 6 - 6.5        |
| 3.5 % - Biegespannung   | 2 mm/min       | MPa                     | ISO 178                      | 75 - 80        |
| C Charpy-Schlagzähigkeit  | 23 °C          | kJ/m <sup>2</sup>       | ISO 179/1eU                  | N              |
| Izod-Kerbschlagzähigkeit  | 23 °C          | kJ/m <sup>2</sup>       | ISO 21305/based on ISO 180/A | 15 (C)         |
| C Durchstoßverhalten - Maximalkraft                                   | 23 °C          | N                       | ISO 6603-2                   | 4800 - 5100    |
| C Durchstoß-Arbeit  | 23 °C          | J                       | ISO 6603-2                   | 43 - 50        |
| <b>Thermische Eigenschaften</b>                                       |                |                         |                              |                |
| C Vicat-Erweichungstemperatur   | 50 N; 50 °C/h  | °C                      | ISO 306                      | 144            |
| C Brennverhalten UL 94 (1.5 mm) [UL Registrierung]                    |                | Klasse                  | UL 94                        | V-2 (WT)       |
| C Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung]                             | 3.0 mm         | Klasse                  | UL 94                        | HB (WT)        |
| Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung]                               | 0.75 mm        | Klasse                  | UL 94                        | V-2 (WT)       |
| Brennverhalten UL 94 [UL Registrierung]                               | 2.7 mm         | Klasse                  | UL 94                        | HB (WT)        |
| Relativer Temperaturindex (Zugfestigkeit) [UL Registrierung]          | 1.5 mm         | °C                      | UL 746B                      | 125            |
| Relativer Temperaturindex (Schlagzugzähigkeit) [UL Registrierung]     | 1.5 mm         | °C                      | UL 746B                      | 115            |
| Relativer Temperaturindex (elektrische Festigkeit) [UL Registrierung] | 1.5 mm         | °C                      | UL 746B                      | 125            |
| Glühdrahtprüfung (GWFI)   | 0.75 mm        | °C                      | IEC 60695-2-12               | 850            |
| Glühdrahtprüfung (GWFI)   | 3.0 mm         | °C                      | IEC 60695-2-12               | 960            |
| <b>Sonstige Eigenschaften (23 °C)</b>                                 |                |                         |                              |                |
| C Dichte  |                | kg/m <sup>3</sup>       | ISO 1183-1                   | 1240 - 1340    |
| <b>Formmasse-spezifische Eigenschaften</b>                            |                |                         |                              |                |
| Lichtreflexion  | 4 mm           | %                       | JIS 8722                     | 96 - 97        |
| <b>Herstellbedingungen für Probekörper</b>                            |                |                         |                              |                |
| C Spritzgießen - Massetemperatur                                      |                | °C                      | ISO 294                      | 280            |
| C Spritzgießen - Werkzeugtemperatur                                   |                | °C                      | ISO 294                      | 80             |

# Makrolon® RW2407

| Eigenschaft   | Prüfbedingung | Einheit | Norm | typischer Wert |
|---|---------------|---------|------|----------------|
| <b>Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen</b> |               |         |      |                |
| Schmelztemperaturen                                     |               | °C      | -    | 280 - 320      |
| Massetemperatur (Empfohlen)                             |               | °C      | -    | 300            |
| Zylindertemperaturen - Einzugszone                      |               | °C      | -    | 250 - 260      |
| Zylindertemperaturen - Kompressionszone                 |               | °C      | -    | 270 - 280      |
| Zylindertemperaturen - Meteringzone                     |               | °C      | -    | 280 - 290      |
| Zylindertemperaturen - Düse                             |               | °C      | -    | 290 - 300      |
| Werkzeugtemperaturen                                    |               | °C      | -    | 80 - 120       |
| Nachdruck (% von Einspritzdruck)                        |               | %       | -    | 50 - 75        |
| Staudruck (spezifisch)                                  |               | bar     | -    | 50 - 150       |
| Schneckenumfangsgeschwindigkeit                         |               | m/s     | -    | 0.05 - 0.2     |
| Schußvolumen  |               | %       | -    | 30 - 70        |
| Trocknungstemperatur                                    |               | °C      | -    | 120            |
| Trockenlufttrockner                                     |               | h       | -    | 2-3            |
| Restfeuchte (Gewicht %)                                 |               | %       | -    | <= 0,02        |
| Entlüftung  |               | mm      | -    | 0.025 - 0.075  |

**C** Diese Eigenschaftsmerkmale sind Bestandteil der Kunststoffdatenbank CAMPUS und basieren auf dem international festgelegten Katalog von Grunddaten für Kunststoffe ISO 10350.

Schlageigenschaften: N = Nicht-Bruch, P = Teilbruch, C = Vollständiger Bruch

# Makrolon® RW2407

## Haftungsausschluss

### Typischer Wert

Die angegebenen Werte sind typische Werte. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit uns vereinbart, stellen sie keine garantierten Werte oder Produktspezifikation im Sinne einer vereinbarten Beschaffenheit dar. Die angegebenen Werte können durch Werkzeuggestaltung, die Verarbeitungsbedingungen oder durch die Einfärbung des Produkts beeinflusst werden. Die angegebenen Eigenschaftswerte wurden, soweit nicht anders angegeben, an genormten Prüfkörpern bei Raumtemperatur ermittelt.

### Allgemein

Es liegt außerhalb unserer Kontroll- und Einflussmöglichkeiten, in welcher Art und Weise und zu welchem Zweck Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen sowie Informationen (unabhängig ob mündlich, schriftlich oder anhand von Produktionsbewertungen erhalten) einschließlich vorgeschlagener Formulierungen und Empfehlungen, anwenden und/oder einsetzen. Daher ist es unerlässlich, dass Sie unsere Produkte, technischen Unterstützungen und Informationen sowie Formulierungen und Empfehlungen eigenverantwortlich daraufhin überprüfen, ob sie für die von Ihnen beabsichtigten Zwecke und Anwendungen auch tatsächlich geeignet sind. Eine anwendungsspezifische Untersuchung muss mindestens eine Überprüfung auf Eignung in technischer Hinsicht sowie hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Umwelt umfassen. Derartige Untersuchungen wurden nicht notwendigerweise von Covestro durchgeführt. Der Verkauf aller Produkte erfolgt - sofern nicht schriftlich anders mit uns vereinbart - ausschließlich nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, die wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Alle Informationen und sämtliche technische Unterstützung erfolgen ohne Gewähr. Etwaige Änderungen ohne Benachrichtigung bleiben vorbehalten. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass Sie jegliche Haftung (Verschuldenshaftung, Vertragshaftung und anderweitig) für Folgen aus der Anwendung unserer Produkte, unserer technischen Unterstützung und unserer Informationen selber übernehmen und uns von aller diesbezüglichen Haftung freistellen. Keine hierin gemachte Aussage darf als Empfehlung verstanden werden, bei der Nutzung eines Produkts etwaige Patentansprüche in Bezug auf Werkstoffe oder deren Verwendung zu verletzen. Es wird keine konkludente oder tatsächliche Lizenz aufgrund irgendwelcher Patentansprüche gewährt. Zum Schutz von Gesundheit, Sicherheit und Umwelt beachten Sie bitte vor Verarbeitung unserer Produkte das betreffende Sicherheitsdatenblatt (MSDS) und sonstige Produktkennzeichnungen.

### Nicht Medizintechnik - und nicht Lebensmittelkontakt-Typen

Dieses Produkt ist nicht für die Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten<sup>1</sup> eingestuft. Dieses Produkt ist ebenfalls nicht für spezifisch regulierte, insbesondere zulassungs-, genehmigungs- oder notifizierungspflichtige Anwendungen (z.B. Kosmetik, Pflanzenschutz, Nahrungsmittelherstellung, Lebensmittelkontakt und andere) zugunsten von Covestro zugelassen, genehmigt oder notifiziert worden. Wenn die vom Käufer beabsichtigte Verwendung in spezifisch regulierten Anwendungen zu einer Covestro selbst treffenden regulatorischen Anforderung führt oder führen kann, muss Covestro dieser Verwendung vor dem Verkauf ausdrücklich zustimmen. Ungeachtet dessen ist der Käufer des Produkts, unabhängig von etwaiger anwendungstechnischer Beratung durch Covestro, dafür verantwortlich zu prüfen, ob das Produkt für die Herstellung von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Zwischenprodukten zur Herstellung von Medizinprodukten bzw. für spezifisch regulierte Anwendungen (unabhängig von einer möglichen eigenen Zulassungs-, Genehmigungs- oder Notifizierungspflicht) geeignet ist. <sup>1</sup> Siehe Leitfaden für den Einsatz von Covestro-Produkten in einer Medizinischen Anwendung.

### Empfohlene Verarbeitungs- und Trockenbedingungen

Zylindertemperaturen gelten für einen Standard-3-Zonen-Zylinder. Der Temperaturaufbau für verschiedene Zylinderarten kann sich je nach Konfiguration ändern. Die Werte für den Haltedruck als Prozentsatz des Einspritzdrucks können je nach, anderem Teilgeometrie, Spritzgießmaschine und Spritzgussform variieren. Die Trocknungsbedingungen gelten nur für Trocken-Lufttrockner. Trockenzeiten und Trocknungstemperaturen können je nach Trockenertyp unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Covestro Support sowie in folgenden Broschüren: Spritzgießen von hochwertigen Formteilen - Trocknen; Bestimmung der Trockenheit von Makrolon durch TVI Test; Die Grundlagen der Schrumpfung in Thermoplasten; Schrumpfung und Verformung von glasfaserverstärkten Thermoplasten [...]. <https://www.plastics.covestro.com/Library/Overview.aspx>

---

Covestro AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60

51373 Leverkusen

Germany

[www.solutions.covestro.com](http://www.solutions.covestro.com)